



## Produkt Information

## 2K Kunststoff Reparatur 2K 700

<b>Produkt Name:</b>	<b>2K Kunststoff Reparatur Fast / Slow / Speed</b>
<b>Kurz Bezeichnung:</b>	<b>2K 700</b>
<b>Artikel Nummer:</b>	<b>7000 / 7008 / 7020</b>
<b>Lieferbare Farbe:</b>	<b>Schwarz / Transparent</b>
<b>Verpackung:</b>	<b>50ml Kunststoff-Doppelkartusche</b>



### Produkt:

**2K Kunststoff Reparatur 2K 700** wurde speziell für eine schnelle Reparatur und Verklebung von fast allen modernen Kunststoffteilen entwickelt.

**2K 700** hat eine ausgezeichnete Haftung, trocknet sehr schnell und ist ausgezeichnet schleifbar.

<b>2K 700 Fast</b>	<b>2K 700 Slow</b>	<b>2K 700 Speed</b>
1-2 Min. offene Zeit	2-3 Min. offene Zeit	20-60 Sek. offene Zeit
3-5 Min. Handfest	5-10 Min. Handfest	2-3 Min. Handfest
+/- 60 Min. Schleifbar	+/- 60 Min. Schleifbar	+/- 20 Min. Schleifbar

### Anwendung:

2K 700 ist eine gut fließende 2K Klebmasse mit hervorragender Haftung, speziell entwickelt für viele Arten von Kunststoffen und Kunststoffmischungen (u. a. PUR, PP, TPO, RIM, TPUR), sowie Metalle, Holz, Fiberglas, Glas, und vieles mehr.

### Gebrauchsanleitung:

Die Reparaturstelle mit PE 200 reinigen. Die Ränder des Loches oder Risses rundum in V-Form anschleifen. Die Rückseite mit der Schleifmaschine aufräumen, die Vorderseite mit Körnung 120 anschleifen, mit Profi Entfetter PE 200 reinigen und 5 Minuten ablüften lassen. Bei großen Schäden zur Verstärkung an der Rückseite ein Stück Gewebepapier anbringen. An der Vorder- und Rückseite jeweils eine hauchdünne Schicht Kunststoff Primer KP 505 auftragen und ca. 10 Minuten ablüften lassen. 2K 700 in die Pistole einsetzen, Mischdüse aufschrauben. Die ersten 2 cm des Produktes ungebraucht ausfließen lassen. Auf der Vorderseite der Reparaturstelle die richtige Menge des Produktes anbringen und mit der Spachtel glätten. Bei großen Schäden an der Rückseite eine dünne, gut überlappende Schicht auftragen und mit einem Nylonpinsel verstreichen. Nach 15 bis 30 Minuten, je nach Temperatur und Auftragsstärke, ist 2K 700 perfekt schleifbar. Nach Gebrauch die Mischdüse nicht entfernen, erst bei nachfolgendem Gebrauch neue Mischdüse einsetzen.

Nach der Anwendung von 2K 700 die Seite die überlackiert werden soll mit 2K Kunststoff Kitt oder Plastic Pro PP 736 fertig stellen.

Nur für den professionellen Gebrauch.



**Technische Daten:**

Basis	Polyurethan
Shore Härte D	85
Lagerfähigkeit	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Zustand Untergrund	Trocken, staub- und fettfrei.
Applikation	Mit 2K Pistole
Reinigung der Materialien	Mit Profi Entfetter PE 200
Reinigung der Hände	Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser

