



Produkt Information

Rost Schutz RS 561

Produkt Name:	Rost Schutz
Kurz Bezeichnung:	RS 561
Artikel Nummern:	5611 / 5612
Lieferbare Farbe:	Schwarz / Transparent
Verpackungen:	1 Liter Aluminiumdose



Produkt:

Rost Schutz RS 561 ist eine Rostschutzbeschichtung von einer hervorragenden Qualität. **RS 561** ist im ausgehärteten Zustand hart wie Stein und gleichzeitig eine Rost-vorbeugende Beschichtung für alle Arten von Eisen (porös) und anderen Metallen. **RS 561** kann direkt auf die verrosteten Flächen aufgetragen werden, dabei durchdringt **RS 561** den Rost bis an die Oberfläche. Der Rost wird dabei getötet und es gibt kein Weiterrosten. Die Beschichtung ist anschließend völlig geschlossen und nichts kann mehr durchdringen.

➤ **Umwelt: RS 561 ist umweltfreundlicher als andere Produkte. RS 561 ist frei von VOC'S**

Durch die einfache Anwendung von **RS 561** sind keine umfangreichen Vorbereitungen notwendig. Damit erspart man sich sehr viel Material und Zeit.

RS 561 ist UV-beständig, daher ist kein Decklack erforderlich, sollte dennoch eine andere Farbe notwendig sein, kann **RS 561** nach 24 Stunden überlackiert werden.

RS 561 bietet nach dem Durchtrocknen eine enorm kratzfest und schlagfeste Beschichtung. **RS 561** ist kein herkömmlicher Rostumwandler, sondern eine Anti-Rost Beschichtung die bei der Anwendung den vorhandenen Rost eliminiert.

Gebrauchsanleitung:

Den losen Rost von der Oberfläche mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen. Vorhandene Farb-Rückstände mit Schleifpapier und Drahtbürste entfernen. Reinigen und entfetten mit Profi Entfetter PE 200. RS 561 kann mit einem Pinsel, Farbroller oder einer Spritzpistole (1,4 bis 1,5 Düse) verarbeitet werden. RS 561 in der Spritzpistole nicht aushärten lassen und nach Gebrauch gründlich reinigen. Sollte die Spritzpistole länger als 15 Minuten nicht gebraucht werden, zwischenzeitlich mit einem Lösungsmittel reinigen!

Wichtig: Die Dose vor Gebrauch nicht schütteln, sondern nur den Deckel öffnen und mit einem Stab kräftig umrühren!! RS 561 darf nicht verdünnt werden!!

1 Liter RS 561 reicht für eine Anwendung von ca. 9m².

RS 561 sollte unbedingt in 2 Schichten aufgetragen werden um eine maximale Schichtdicke von 6 Mils zu erhalten. Um eine vollständige Beschichtung zu erreichen wird immer eine 2te Schicht benötigt. Die Trockenzeit zwischen der ersten und zweiten Beschichtung beträgt bei der transparenten Schicht 2 bis 4 Stunden und bei der schwarzen Schicht 6 bis 10 Stunden. Der ideale Zeitpunkt für die 2te Beschichtung ist, wenn die 1ste Schicht nicht mehr nass oder klebrig ist. (Mit einem behandschuhten Finger auf die 1ste Schicht greifen, wenn keine Farbe auf dem Finger bleibt kann die 2te Schicht aufgebracht werden). 2 dünne Schichten bei 3 Mils ist die perfekte Beschichtung.

Immer darauf achten, dass alle verrosteten Stellen gründlich beschichtet sind.

Verarbeitungstemperatur +2°C bis 35°C.

Nur für professionellen Gebrauch.

