



Produkt Information

Füllprimer FP 526

Produkt Name:	Füllprimer
Kurz Bezeichnung:	FP 526
Artikel Nummer:	5260 / 5262
Lieferbare Farbe:	Dunkelgrau / Hellgrau
Verpackung:	500ml Spraydose



Produkt:

Füllprimer FP 526 ist ein schnell trocknender, elastisch bleibender Grundierfüller mit sehr guten Fülleigenschaften und einer perfekten Haftung auf verschiedenen Oberflächen, unter anderem auf Kunststoff, Metall, alten Lackschichten, usw.

FP 526 ist perfekt kombinierbar mit allen Reparatur und Lackprodukten wie, Polyester, Füller, usw.

FP 526 ergibt ein völlig glattes Sprühbild, trocknet sehr schnell, lässt sich sehr gut schleifen und ist mit allen Lacksystemen überlackierbar.

Anwendungsbereiche:

FP 526 eignet sich hervorragend zum Auffüllen von Unebenheiten und Kratzspuren auf Metall- oder Kunststoffteilen.

Ideal zum Abdecken und Aufbauen bei durchgeschliffenen Kanten und Rändern von Blechteilen. Besonders gut anwendbar bei Teilreparaturen (Spot- Reparaturen).

Karosserieteile oder Kunststoffoberflächen können in einem Arbeitsvorgang lackierfertig vorbereitet werden.

Gebrauchsanleitung:

FP 526 vor Gebrauch sehr gut schütteln (\pm 2min). Untergrund muss entrostet, trocken, sauber und fettfrei sein. Untergrund mit Profi Entfetter PE 200 reinigen und ablüften lassen.

(Bei unbehandeltem blankem Metall zuerst mit Rostschutz Primer PDG 525 vorbehandeln.)

Oberfläche mit Schleifpapier P 280/320 anschleifen, nochmals mit PE 200 entfetten und ablüften lassen.

FP 526 unter Einhaltung eines Sprühabstandes von \pm 20 cm in 2-3 Schichten auf die zu behandelnden Oberfläche aufsprühen.

Beim Auftragen von mehreren Schichten zwischenzeitlich ca. 5 bis 10 Minuten ablüften lassen. Abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke ist FP 506 nach \pm 15 bis 60 Minuten perfekt schleifbar.

FP 526 kann nass geschliffen werden mit Schleifpapier P 600/800, oder trocken mit P 400/600.

Anschließend ist FP 526 mit den meisten modernsten Lacksystemen überlackierbar (auch mit Lacken auf Wasserbasis).


Nur für professionellen Gebrauch!



Primer 1-20 μ



Primer 20°C =
12-15 Min



überlackierbar



8-10 Min.



P800-1000



P400-500



Filler 2-3= 30-60 μ

Filler 20°C =
30-40 Min

2-3 Min.



Technische Daten:

Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Applikation	Direkt aus der Dose
Reinigung der Materialien	Mit Profi Entfetter PE 200.
Reinigung der Hände	Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser.

